

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

НСОПБ.RU.ЭО.ПР.388.Н.00022

36265

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

(номер сертификата) Общество с ограниченной ответственностью «Триокм» (номер бланка)

ОГРН 1177746057940

109559, Москва, ул. Верхние Поля, д. 39, ком., 6, этаж 1.

Тел.: +7 (499) 394-74-99, email: info@trio-com.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Триокм».

ОГРН 1177746057940.

141300, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе,

д. 22А. Тел.: +7 (499) 394-74-99, email: info@trio-com.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ООО «Фаерстоп»

107497, г. Москва, 2-й Иртышский пр-зд, д. 4Б, стр.3, эт. 2, пом. 20,

тел.: 8-926-136-10-95, e-mail: firestop1976@gmail.com

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Комбинированная огнезащитная система «TERMiK-KOC», в составе: теплоизоляционного состава «TERMiK-K» выпускаемого по (ТУ 20.30.12-002-06398788-2017) и огнезащитного состава «TERMiK» выпускаемого по (ТУ 20.30.12-001-06398788-2017) в составе системы покрытий: эпоксидный грунт «Литапрайм Экспресс» (ТУ 20.30.12-001-74820144-2022), полиуретановая эмаль «Литакоут Фрост» (ТУ 20.30.12-009-74820144-2022). Серийный выпуск.

код ОКПД2
20.30.12.120код ТН ВЭД России
3824 997 000**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 с изм. 1 (п. 3.4, п. 6.1) «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». (см. приложение №1 на бланке № 009152

к сертификату № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.388.Н.00022).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Отчёт сертификационных испытаний протокол № 020829 от 12.04.2024 г., Испытательная лаборатория «Фаерстоп» аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ОР.387 выдано без ограничения срока его действия.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.12-001-74820144-2022
ТУ 20.30.12-002-06398788-2017
ТУ 20.30.12-001-06398788-2017
ТУ 20.30.12-009-74820144-2022

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 02.05.2024 по 01.05.2029



Руководитель

(заместитель руководителя)

Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду

электронном реестре СМИ на сайте www.nsofb.ru

Общественное Министерство пожарной безопасности

Эксперт

С.Д. Данилов

И.О. Фамилия

Ю.Н. Кочетов

И.О. Фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.388.Н.00022**

(номер сертификата соответствия)

009152

(учетный номер бланка)

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата

Обозначение и наименование национального стандарта	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтвержденные требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 с изм. 1 (п. 3.4, п 6.1)	«Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением № 1)	При испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 ГОСТ 8239-89 (приведенная толщина металла 3,57 мм) комбинированной огнезащитной системы «TERMiK-KOC» в составе теплоизоляционного состава TERMiK-K (ТУ 20.30.12-002-06398788-2017) толщиной сухого сухого слоя не менее 2,46 мм расход 2,71 кг/м² (установленный заявителем, без учета потерь) и огнезащитного состава «TERMiK» (ТУ 20.30.12-001-06398788-2017) толщиной сухого слоя не менее 1,46 мм расход 2,19 кг/м², (установленный заявителем, без учета потерь), нанесенного в следующей системе покрытий эпоксидный грунт «Литапрайм Экспресс» (ТУ 20.30.12-001-74820144-2022), толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм, полиуретановая эмаль «Литакоут Фрост» (ТУ 20.30.12-009-74820144-2022), толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм, время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 минут (обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности).

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации
 подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
 подпись, инициалы, фамилия

С.Д. Данилов

Ю.Н. Кочетов

