



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00709/21

Серия RU № 0346088



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания". Место нахождения: 121351, РОССИЯ, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комнаты №1 и №1а. Телефон: +7 4954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ПБ68. Дата решения об аккредитации: 14.04.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109559, Россия, город Москва, Муниципальный округ Люблино внешняя территория города, улица Верхние Поля, дом 39, этаж 1, комната 6
Адрес места осуществления деятельности: 141304, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, шоссе Московское, дом 22А
Основной государственный регистрационный номер 1177746057940.
Телефон: 74993947499 Адрес электронной почты: info@trio-com.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 109559, Россия, город Москва, Муниципальный округ Люблино внешняя территория города, улица Верхние Поля, дом 39, этаж 1, комната 6
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141304, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, шоссе Московское, дом 22А

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «TERMiK», нанесенный согласно Технологическому регламенту №1 «Огнезащитный состав «TERMiK», в составе (согласно Приложению №1 на 1 листе бланк №0852837). Продукция изготовлена в соответствии с Технологическим регламентом №1 «Огнезащитный состав «TERMiK». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний

ППБ-1222/12-2021 от 21.12.2021 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90), акта анализа состояния производства № 1210-СС/11-2021 от 26.11.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции, процессов и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания".
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования.

Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) пункты 3.4, 6.1. Обеспечивает группы огнезащитной эффективности (согласно Приложению №1 на 1 листе бланк №0852837);
Условия хранения: хранение осуществляется при температуре от минус 60°C до плюс 60°C и относительной влажности воздуха не более 85%.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
Срок службы покрытия – не менее 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.12.2021

ПО 22.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00709/21

Серия **RU** № **0852837**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты для стальных конструкций: огнезащитный состав «ТЕРМik», нанесенный согласно Технологическому регламенту №1 «Огнезащитный состав «ТЕРМik», в составе:	Технологический регламент №1 «Огнезащитный состав «ТЕРМik»
	- грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - огнезащитный состав «ТЕРМik» ТУ 20.30.12-001-06398788-2017 толщиной сухого слоя 0,40 мм (расход 0,60 кг/м², установленный заявителем, без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 7-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 15 мин.)	
	- грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - огнезащитный состав «ТЕРМik» ТУ 20.30.12-001-06398788-2017 толщиной сухого слоя 0,51 мм (расход 0,77 кг/м², установленный заявителем, без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 30 мин.)	
	- грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - огнезащитный состав «ТЕРМik» ТУ 20.30.12-001-06398788-2017 толщиной сухого слоя 0,78 мм (расход 1,17 кг/м², установленный заявителем, без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 45 мин.)	
	- грунт марки «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - огнезащитный состав «ТЕРМik» ТУ 20.30.12-001-06398788-2017 толщиной сухого слоя 1,16 мм (расход 1,74 кг/м², установленный заявителем, без учета потерь). При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 60 мин.)	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



рецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)