



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01815/23

Серия **RU** № **0477224**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр.14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Триокм».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109559, Россия, город Москва, муниципальный округ Люблино вн.тер.г., улица Верхние Поля, дом 39, этаж 1, комната №6.
Основной государственный регистрационный номер 1177746057940.
Телефон: +74993947499. Адрес электронной почты: info@trio-com.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Триокм».
Место нахождения (адрес юридического лица): 109559, Россия, город Москва, муниципальный округ Люблино вн.тер.г., улица Верхние Поля, дом 39, этаж 1, комната №6.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141300, Россия, Московская область, городской округ Сергиево-Посадский, город Сергиев Посад, шоссе Московское, дом 22а.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций, нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом №06 «огнезащитный состав «ТЕРМik-Ерох» с теплоизоляционным слоем «ТЕРМik-К-Ерох». ТУ 20.30.12-005-06398788-2020. ТУ 20.30.12-006-06398788-2020.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ЦПБ-1481/10-2023 от 27.10.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 05-ОС/15-08/23 от 22.08.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) пункты 3.4, 6.1. Группы огнезащитной эффективности согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0970076). Условия хранения: хранить в крытых сухих прохладных помещениях в закрытых контейнерах при температуре не ниже плюс 5°C и не выше плюс 35°C. Срок хранения основы «ТЕРМik-Ерох» и «ТЕРМik-К-Ерох» – 12 месяцев. Срок хранения отвердителя «ТЕРМik-Ерох» и «ТЕРМik-К-Ерох» – 6 месяцев. Срок службы огнезащитного покрытия – не менее 26 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 15.08.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.10.2023

ПО

30.10.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гренский Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1,

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01815/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0970076**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты стальных конструкций, нанесенное в соответствии с Технологическим регламентом №06 «огнезащитный состав «TERMiK-Eрох» с теплоизоляционным слоем «TERMiK-K-Eрох». ТУ 20.30.12-005-06398788-2020. ТУ 20.30.12-006-06398788-2020», в составе: - грунтровка двухкомпонентная марки «TERMiKOR-Eрох» (ТУ 20.30.12-051-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм; - конструктивная огнезащита, состоящая из: - материала теплоизоляционного эпоксидного двухкомпонентного марки «TERMiK-K-Eрох» (ТУ 20.30.12-006-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 1,50 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,58 кг/м², без учета технологических потерь); - состава огнезащитного эпоксидного двухкомпонентного «TERMiK-Eрох» (ТУ 20.30.12-005-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 2,20 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 2,31 кг/м², без учета технологических потерь); - финишное покрытие из эмали акрил полиуретановой двухкомпонентной марки «TERMiKOR-Pur» (ТУ 20.30.12-052-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500°C - не менее 90 минут). - грунтровка двухкомпонентная марки «TERMiKOR-Eрох» (ТУ 20.30.12-051-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм; - конструктивная огнезащита, состоящая из: - материала эпоксидного теплоизоляционного двухкомпонентного марки «TERMiK-K-Eрох» (ТУ 20.30.12-006-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 2,00 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 2,10 кг/м², без учета технологических потерь); - состава огнезащитного двухкомпонентного «TERMiK-Eрох» (ТУ 20.30.12-005-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 4,00 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 4,20 кг/м², без учета технологических потерь); - финишное покрытие из эмали акрил полиуретановой двухкомпонентной марки «TERMiKOR-Pur» (ТУ 20.30.12-052-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500°C - не менее 120 минут). - грунтровка двухкомпонентная марки «TERMiKOR-Eрох» (ТУ 20.30.12-051-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм; - конструктивная огнезащита, состоящая из: - материала эпоксидного теплоизоляционного двухкомпонентного марки «TERMiK-K-Eрох» (ТУ 20.30.12-006-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 3,00 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 3,15 кг/м², без учета технологических потерь); - состава огнезащитного двухкомпонентного «TERMiK-Eрох» (ТУ 20.30.12-005-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 5,20 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 5,46 кг/м², без учета технологических потерь); - финишное покрытие из эмали акрил полиуретановой двухкомпонентной марки «TERMiKOR-Pur» (ТУ 20.30.12-052-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500°C - не менее 150 минут).	Технологический регламент №06 «огнезащитный состав «TERMiK-Eрох» с теплоизоляционным слоем «TERMiK-K-Eрох». ТУ 20.30.12-005-06398788-2020. ТУ 20.30.12-006-06398788-2020», в составе: - грунтровка двухкомпонентная марки «TERMiKOR-Eрох» (ТУ 20.30.12-051-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм; - конструктивная огнезащита, состоящая из: - материала теплоизоляционного эпоксидного двухкомпонентного марки «TERMiK-K-Eрох» (ТУ 20.30.12-006-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 1,50 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,58 кг/м², без учета технологических потерь); - состава огнезащитного эпоксидного двухкомпонентного «TERMiK-Eрох» (ТУ 20.30.12-005-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 2,20 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 2,31 кг/м², без учета технологических потерь); - финишное покрытие из эмали акрил полиуретановой двухкомпонентной марки «TERMiKOR-Pur» (ТУ 20.30.12-052-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500°C - не менее 90 минут). - грунтровка двухкомпонентная марки «TERMiKOR-Eрох» (ТУ 20.30.12-051-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм; - конструктивная огнезащита, состоящая из: - материала эпоксидного теплоизоляционного двухкомпонентного марки «TERMiK-K-Eрох» (ТУ 20.30.12-006-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 2,00 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 2,10 кг/м², без учета технологических потерь); - состава огнезащитного двухкомпонентного «TERMiK-Eрох» (ТУ 20.30.12-005-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 4,00 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 4,20 кг/м², без учета технологических потерь); - финишное покрытие из эмали акрил полиуретановой двухкомпонентной марки «TERMiKOR-Pur» (ТУ 20.30.12-052-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500°C - не менее 120 минут). - грунтровка двухкомпонентная марки «TERMiKOR-Eрох» (ТУ 20.30.12-051-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,08 мм; - конструктивная огнезащита, состоящая из: - материала эпоксидного теплоизоляционного двухкомпонентного марки «TERMiK-K-Eрох» (ТУ 20.30.12-006-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 3,00 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 3,15 кг/м², без учета технологических потерь); - состава огнезащитного двухкомпонентного «TERMiK-Eрох» (ТУ 20.30.12-005-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 5,20 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 5,46 кг/м², без учета технологических потерь); - финишное покрытие из эмали акрил полиуретановой двухкомпонентной марки «TERMiKOR-Pur» (ТУ 20.30.12-052-06398788-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20Б1 (ГОСТ Р 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры 500°C - не менее 150 минут).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Грешкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидлов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)